



OBRZUTKA POD TYNKI TRADYCYJNE

- do nakładania maszynowego lub ręcznego
- zwiększona przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- wodoodporna i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

Czamaninek Cz19 stosuje się jako obrzutkę tynkarską stanowiącą warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią (narzutu), np. lekkim tynkiem maszynowym Czamaninek Cz17. Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego, elementów gipsowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste, tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy. W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy je przed nałożeniem obrzutki zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem Czamaninek.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Produkt wsypać do pojemnika zasypowego agregatu tynkarskiego i dobrać wodę w taki sposób, aby zaprawa uzyskała plastyczną konsystencję. W przypadku nakładania ręcznego zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę narzuca się warstwą o grubości ok. 2-4 mm. Przyjmuje się, że obrzutka powinna pokryć 50-70% powierzchni podłoża. Nie należy jej obrabiać, tzn. zacierać lub wyrównywać, natomiast pozostawić przez kilkanaście godzin do wstępnego związania. Po tym czasie można aplikować warstwę wierzchnią (narzut). Świeżo otynkowane powierzchnie chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Zużywa się ok. 7 kg suchej zaprawy na wykonanie 1 m² tynku o grubości warstwy 4 mm.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	ok. 4,5 l wody na 25 kg zaprawy
Czas zachowania właściwości roboczych	ok. 2 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5° C do +25° C
Minimalna grubość warstwy zaprawy	2 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	4 mm

Cz19	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	25 kg	54	ok. 7 kg suchej zaprawy na wykonanie 1 m ² tynku o grubości warstwy 4 mm